STROY UNIVERSAL

Общество с ограниченной ответственностью

"Строй-Универсал"

ПАСПОРТ № 83-4 /26

Заказчик: ООО "Сантехкомплект" **Основание: УПД № 66 от 17.06.2026 г.**

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм²	Предел текучести Н/мм²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 50-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	350	32,5	66	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	1155
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	485	345	32,0	67	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	2112
Фланец ГОСТ 33259-15 100-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	315	33,0	67	130	0,21	0,22	0,54	0,014	0,011	0,014	200
Фланец вр ГОСТ 33259-15 80-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	32,5	66	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	210
Фланец вр ГОСТ 33259-15 250-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	84
Фланец вр ГОСТ 33259-15 400-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	30,2	68	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,12	20
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-40-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	65	130	0,2	0,26	0,51	0,012	0,005	0,015	21
Фланец вр ГОСТ33259-15 50-16-11-1-В-ст09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	500	335	33,0	80	145	0,2	0,26	0,51	0,012		0,015	413
Фланец вр ГОСТ33259-15 150-16-11-1-В-ст09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	505	320	35,0	79	145	0,92	0,58	1,39	0,013	0,005	0,06	90

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев – сталь 20 , сталь 09Г2С

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1. ОСП28.76812 до 19.05.2028 г.

