Общество с ограниченной ответственностью "Союз Металл"
Юридический адрес: 622005, Свердловская обл, г.Нижний Тагил, ул Пожарная, дом № 14
Фактический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
Почтовый адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
ИНН / КПП6623039230 / 662301001, ОГРН 1076623003126
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 047162812
р/сч 40702810207430015528, К/сч 30101810465777100812
тел.:+7(3435)379-420;379-421;379-422;379-423
E-mail 963708@sojuzmetall.ru; www.sojuzmetall.ru

Паспорт № 555/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

№ п/п	Обозначение фланцев	DN	PN	Кол-во штук в партии	Масса, кг.	Заказчик, номер договора
1	Фланец 65-10-01-В ст.20-IV	65	10	8	16,32	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
2	Фланец 200-16-01-В ст.20-IV	200	16	11	79,31	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
3	Фланец 250-16-01-В ст.20-IV	250	16	28	302,68	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
4	Фланец 300-10-01-В ст.20-IV	300	10	19	174,99	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Марка материала	Времен. сопрот.δв, (Н\мм²)	Предел текучести δ 0,2 Мпа (Н/мм²)	Относительное удлинение δ5, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость KCU, -20° С, Дж/см2	Твердость, НВ
1	Ст. 20	473	275	28,8	60	98	149
2	Ст. 20	450	280	30,7	56	98	149
3	Ст. 20	474	280	28,3	63	96	143
4	Ст. 20	469	294	27,1	61	89	143

Дата изготовления (поставки) 29.01.2023

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

№ п/п	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
1	0,17	0,2	0,45	0,012	0,009	0,1	0,21	0,21
2	0,2	0,2	0,48	0,012	0,009	0,15	0,13	0,14
3	0,17	0,2	0,45	0,012	0,009	0,1	0,21	0,21
4	0,16	0,21	0,62	0,013	0,012	0,12	0,17	0,22

Протокол лабораторных испытаний №555/1 от 05.02.2023 г.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)*

Дата	Вариант защиты по ГОСТ -9.014	Срок консервации, годы
07.02.2023	Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76	3 года (в местах исключающих попадание атмосферных осадков)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 33259 и/или чертежами заказчика, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

ОТК-1

Контролер ОТК _____ 07.02.2023 (год, месяц, число)

Руководитель предприятия _____ (личная подпись) Лифанов Е.Ю. (расшифровка подписи) 08.02.2023 (год, месяц, число)

МП

https://proconsim.ru/